## FICHA TECNICA

# LA COLECCIÓN – COLORES NO METALIZADOS - Código: 990

| | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | Pintura plástica mate a base de emulsión vinílica en envase de 2,5L o demostrador de 40ml. | |
| **Propiedades** | * Cobertura total con una sola mano<br>* No salpica durante la aplicación (sin diluir)<br>* Amplia gama de colores de tendencia | |
| **Usos** | **Interior**<br>Para la decoración de superficies de yeso, cemento, paneles de cartón yeso y albañilería en general, en paredes y techos | |
| **Colores y tamaños** | Colores según carta vigente | 2.5 L |
| **Características técnicas** | Composición | |
| | Vehículo fijo | Copolímero vinil etileno |
| | Pigmentos | Dióxido de Titanio, cargas minerales y pigmentos seleccionados. |
| | Disolvente | Agua. |
| | Aspecto | Mate |
| | Densidad | 1,44 ± 0,07 -valor medio gama |
| | Secado a 23ºC | 30 minutos. |
| | Repintado a 23ºC | Después de 3 horas.<br>La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. |
| | Rendimiento teórico | 10- 12 m²/ litro. |
| | Valor COV | Valor límite en UE para este producto (**cat. A/a**): **75** g/l (2007) **30** g/l (2010). Este producto contiene un máximo de **29** g/l COV. |
| **Modo de empleo** | Condición de aplicación | |
| | Útiles de aplicación | Rodillo o Brocha |
| | Disolvente | Agua. |
| | Dilución | Pintura lista al uso |
| | Limpieza de utensilios | Agua |
| | Temperatura de aplicación | Entre 5 y 35ºC |
| | Sistema de aplicación | |
| | Preparación previa | Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Si se trata de una de las siguientes superficies imprimara adecuadamente.. |
| | Superficies nuevas | **Yeso muerto o pulverulento**<br>Imprimar con la Fijador Universal Bruguer o Brufix.<br><br>**Hierro / Acero**<br>Imprimar con la Preparación Antioxidante Brumín.<br><br>**Madera**<br>Imprimar con la Preparación para Madera Sellatine o Preparación Universal Acrylic Bruguer. |
| | Acabado | Aplicar una capa de La Colección. Si la superficie |

| | | |
|---|---|---|
| | | base es oscura o ésta no está correctamente preparada hará falta aplicar un mayor número de capas para obtener una total cubrición del soporte. |
| | Superficies pintadas | Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una capa de La Colección.<br><br>Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.<br><br>Si la pintura antigua es a la cola, al temple o a la cal debe eliminarse o como mínimo imprimar con la Fijador Universal Bruguer o Brufix hasta conseguir un soporte firme.<br><br>Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. |
| | <u>Observaciones</u><br>Las superficies afectadas por humos de tabaco o manchas producidas por escapes o filtraciones de agua deben imprimarse con la Preparación Madera Sellatine para evitar sangrados posteriores. | |
| **Información adicional** | Lavabilidad | Las paredes pintadas pueden limpiarse con un trapo mojado con agua, pero tener en cuenta que al frotar aparecerán rebrillos que estéticamente serán más visibles cuanto más oscuro sea el color. |
| | Instrucción de seguridad | Consultar etiquetado del envase.<br>Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. |
| | Tiempo de almacenaje | 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC. |
| | | |

Versión (mes/año): 07/06

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.



Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-62 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
**Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F.** 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 **º ,- N.I.F. B-08218158**